

Technisches Merkblatt

Revision: 00 Stand: 22.01.2014 Seite 1 von 2



Schukolin® Glanzit 75 DS Doppelschwarz

Hochkratzfeste schwarze Selbstglanzdispersion auf Acrylatbasis mit erhöhter Deckkraft

Einsatzgebiet

Schukolin® Glanzit 75 DS wird zur Erst- und Unterhaltungspflege von elastischen Fußbodenbelägen, Steinböden, Estriche sowie Gussasphaltböden eingesetzt. Durch den entstehenden harten, höchst strapazierfähigen Schutzfilm, findet Schukolin Glanzit 75 DS gerne Anwendung in Messen, Lager- und Industriehallen.

Eigenschaften

Schukolin® Glanzit 75 DS ist eine Selbstglanzdispersion auf Acrylbasis. Es erzeugt einen seidenmatt glänzenden, schmutzabweisenden Schutzfilm mit extremer Widerstandsfähigkeit gegen Verkehrsspuren aller Art. Die entstandenen, sichtbaren Kratzspuren werden optisch kaschiert. Darüber hinaus ist eine hohe Tritt- und Begehbarkeit gegeben.

Anwendung

Schukolin® Glanzit 75 DS wird pur mit einem Mopp oder einer Nylon-/ Lammfellwalze gleichmäßig auf den Boden aufgetragen. Auf porösen Untergründen sind zwei bis drei Schichten notwendig. **Kanister vor Gebrauch gut schütteln.**

Verbrauch

1 L Schukolin® Glanzit 75 DS ist beim Auftrag von 2 Schichten je nach Saugfähigkeit des Bodenmaterials für ca. 10 m² ausreichend.

Tipps & Tricks

Während und nach den Arbeiten für gute Raumbelüftung sorgen um Trockenzeit zu verkürzen. Zur Reinigung und Pflege des versiegelten Bodens empfehlen wir unseren Reiniger Schukolin-Zack®.

Hinweise

Vor der Beschichtung Bodenfläche grundreinigen und ggf. von alten Wachs- und Polymerschichten befreien. Hierzu empfehlen wir unseren Schukolin® Grundreiniger. Nach der Entschichtung Bodenfläche mit klarem Wasser gut spülen und abtrocknen lassen. Trockenzeit von ca. 1 Stunde zwischen der ersten und der zweiten Beschichtung beachten. Die beschichtete Bodenfläche ist nach ca. 2 Stunden vorsichtig begehbar, nach 8 - 16 Stunden vollständig ausgehärtet. Nicht auf Holz- und unversiegeltem Parkett anwenden. Sicherheitshinweise bitte dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

Kleines Feldlein 16-20 | D-74889 Sinsheim-Dühren
Tel.: +49 7261 9281-901 | Fax: +49 7261 9281-900
E-Mail: info@herwetec.com | Internet: www.herwetec.com

Die Angaben und Empfehlungen entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und befreien den Abnehmer nicht für seinen Einsatzzweck selbst zu prüfen. Jegliche Haftung aus diesen Hinweisen ist ausgeschlossen.



Technisches Merkblatt

Revision: 00 Stand: 22.01.2014 Seite 2 von 2



Schukolin® Glanzit 75 DS Doppelschwarz

- Lagerung** Schukolin® Glanzit 75 DS ist bei Lagerung bis 25 °C mindestens 12 Monate haltbar. Das Material ist frostfrei zu lagern. Nach längeren Lagerzeiten empfiehlt es sich, den Inhalt der Gebinde vor der Verarbeitung aufzurühren.
- Lieferung** Schukolin® Glanzit 75 DS ist in Kanistern à 10 L . Andere Gebindegrößen auf Anfrage.
- Ökologie** Schukolin® Glanzit 75 DS ist über 90 % biologisch abbaubar - sollte aber nicht pur ins Abwasser gelangen.
- Entsorgung** Gebinde nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

HERWETEC® GmbH
Kleines Feldlein 16-20 | D-74889 Sinsheim-Dühren
Tel.: +49 7261 9281-901 | Fax: +49 7261 9281-900
E-Mail: info@herwetec.com | Internet: www.herwetec.com



Mitglied in der
Beratungsstelle
für Gussasphalt
bga 

Die Angaben und Empfehlungen entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und befreien den Abnehmer nicht von der Pflicht, die Ware für seinen Einsatzzweck selbst zu prüfen. Jegliche Haftung aus diesen Hinweisen ist ausgeschlossen.