

Deckwachs mittel bis rustic naturrein

Baubiologische naturreine Wachsbehandlung für:

- Cotto, Ton- und Ziegeltonplatten
- Antikmarmor
- Sandstein, Natursteinem Holzböden usw.



Inhalt:

Verbrauch: 1l für 10 m²

Intern. Kürzel: DMN



über 1,5 Millionen Lösungen

Anwendungsbereich: Im Wohn- und Innenbereich. Patina-Fala® Deckwachs mittel bis rustic /naturrein ist zähflüssig und wird zum Patinieren von Cottoböden, oberflächenrauen Tonplatten und auf Wunsch auch auf Antikmarmor eingesetzt. Der Boden erhält dadurch einen ausdrucksvollen Charakter.

Lagerung und Transport: kühl lagern, keine Frostgefahr

Verbrauch: 2,5 l reichen für ca. 25m²

Verarbeitungsanleitung: Nach dem Reinigen und Absäuern mit Patina-Fala® Absäuerungsmittel muss der Belag trocknen. Empfehlung ca. 4 Wochen. Schützen Sie den Belag während dieser Zeit mit Wellpappe oder Stoffvlies (keine Plastikfolie). Patina-Fala® Deckwachs mittel bis rustic /naturrein in ein Gefäß geben und gut durchrühren, anschließend wird Patina-Fala® Deckwachs mittel bis rustic/naturrein satt mit einem Flächenpinsel (ca. 10–15cm breit) auf den trockenen Belag einschließlich Fugen aufgetragen. Noch vor Antrocknung wird das Patina-Fala® Deckwachs mittel bis rustic / naturrein mit einem Leinenlappen oder ähnlichem gleichmäßig ausgerieben. Wenn Sie diesen Arbeitsvorgang wiederholen, kann damit die Farbtönung bis rustic erzielt werden. Dieser Vorgang kann nach Wunsch auch mehrmals wiederholt werden. Der Poliervorgang mit mittelharter Bürste oder Bohnermaschine kann ab ca. 4 Stunden Trocknung erfolgen (mehrmals polieren). Der Belag ist nach 1 Tag begehbar und nach 3 Tagen voll belastbar.

Empfehlung: Nach Möglichkeit sollte bei Beginn der Arbeiten der Kunde oder Architekt anwesend sein, um den gewünschten Farbeffekt vorher festzulegen.

Pflege: Für die tägliche Unterhaltsreinigung und Pflege verwenden Sie Patina-Fala® Wischpflege naturrein oder Patina-Fala® Bodenseife.

Dieses Produkt ist nach Aushärtung gesundheitlich unbedenklich. Achten Sie während der Verarbeitung auf gute Durchlüftung.